

PODLAHOVÉ SYSTÉMY

BRALEP FIX 400

Disperzní lepidlo k fixaci podlahových krytin

Vlastnosti

- nehořlavé a nejedovaté
- neobsahuje rozpouštědla
- vhodné pod kolečkové židle
- snadné sejmutí krytiny bez narušení podkladu
- zabraňuje tvorbě boulí a vln
- nevyžaduje použití základního nátěru
- vhodné pro podlahové vytápění

Oblast použití

Fixační lepidlo BRALEP FIX 400 je určeno pro upevnění a opětovné sejmutí PVC, CV a textilních podlahových krytin v interiérech. Je vhodné na savé i nesavé podklady. Zabraňuje klouzání a pohybu podlahových krytin, usnadňuje pozdější sejmutí krytiny bez porušení podkladu. Je vhodné pod kolečkové židle. Umožňuje fixovat parotěsné krytiny na nesavé podklady. Lepidlo není určeno pro prostředí s častým působením tekoucí nebo kondenzované vody.

Složení

Disperze na bázi akrylátu s organickými a anorganickými přísadami

Technické údaje

barva	bílá
sušina	min 45 %
dodávaná forma	tixotropní tekutina
hodnota pH	8 - 9
balení	plastové vědro: 1 kg, 3 kg, 9 kg
viskozita při 23°C	min 35 000 mPas ⁻¹ (R6,RPM10)
specifická hmotnost	1,1 kg / dm ³
spotřeba	cca 50 – 200 g/m ² dle typu válečku
doba odvětrání	cca 20 - 180 min. (viz. prac. postup)
otevřená doba	cca 10 hod
teplota zpracování	min.15°C

Skladování a záruční doba

Skladování v uzavřeném obalu, při teplotách od +5°C do +28°C. Za těchto podmínek záruční doba 12 měsíců od data výroby. Chránit před mrazem a slunečním zářením. Škráloup vzniklý delším skladováním odstranit.

Příprava podkladu

Podklad musí být fixován proti pohybu, vyzrálý, suchý, zbavený nečistot, zbytků lepidel, mastnoty a prachu. Doporučené podkladové materiály: podlahové vyrovnávací hmoty firmy BRALEP, betonové podlahy, PVC, CV, teraso, kamenné podlahy. Nepoužívat na citlivé podklady (např. parkety).

Pracovní postup

Fixační lepidlo se před použitím rozmíchá. K fixaci PVC a CV krytin se použije váleček z jemně porézní pěnové hmoty, k fixaci textilních krytin váleček z pěnové hmoty s velkými póry. Použitím vhodného válečku se dosáhne nanesení optimálního množství lepidla. Nanesené lepidlo se nechá zcela odvětrat (cca 20 – 60 min) do zprůhlednění, poté se krytina položí a zaválcuje. **Při fixování parotěsné krytiny na nesavý podklad je nutné dokonalé odvětrání (min. 3 hodiny).** Otevřená doba cca 10 hodin. Pokud se položí krytina do mokrého lepidla, dojde k jejímu pevnému přilepení a nelze ji později sejmut bez porušení podkladu nebo krytiny. Doporučená teplota pro zpracování je min. 15°C. Položenou krytinu je možné okamžitě zatížit. Doba odvětrání, lepení a následného zasychání závisí na teplotě a relativní vlhkosti vzduchu v místnosti, teplotě lepidla a podlahoviny, druhu podlahoviny, struktuře a vlhkosti podkladu a množství nanesené fixace. Veškeré uvedené hodnoty jsou proto jen orientační. Použité nástroje jsou omyvatelné vodou před zaschnutím lepidla. K lepení textilních krytin čištěných mokrou cestou použijte jiné vhodné lepidlo (např. BRALEP FLOOR 500, BRALEP US 800).

Bezpečnostní opatření

- Přestože je fixační lepidlo BRALEP FIX 400 nejedovaté, může při opakovaném a dlouhodobém kontaktu dráždit pokožku.
- Chraňte oči a pokožku před potřísněním, při práci používejte vhodné ochranné pomůcky, dodržujte zásady osobní hygieny.
- Chraňte před dětmi!
- Nespotřebované zbytky lepidla se likvidují běžnými postupy (spalovny, skládky). Zaschlé zbytky podle Katalogu odpadů kat.č. 08 04 10 a kategorie O. Prázdné obaly odevzdat do separovaného sběru na recyklaci. Podle Katalogu odpadů kat.č. 15 01 02 a kategorie O.

První pomoc

Při potřísnění pokožku omývejte vodou a mýdlem, při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut větším množstvím vody, při náhodném požití vypláchněte ústa vodou a vypijte asi půl litru vody. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví vyhledejte lékařské ošetření.

Certifikát

BRALEP FIX 400 certifikován TZUS PRAHA s.p. (AO 204), číslo 204/C5/2007/100-014857 ze dne 19. března 2007.

Upozornění: Výrobce plně ručí za kvalitu výrobku, kterou stanovuje PN 300703. Protože nemá vliv na podmínky při zpracování a odborné provedení práce, nemůže převzít zodpovědnost za výslednou kvalitu díla. Za daných podmínek doporučuje předem provést praktickou zkoušku.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu textu. S uvedením této verze všechny předchozí pozbývají platnosti.