



Endura

Premiová kvalitní podložka z drčené gumy

Klasifikace koncového použití (BS 5808): HC/U, pro Těžce zatížené Komerční použití

Garantováno celoživotní použití pod krytinou, pod kterou je podložka instalovaná, při použití v doporučených prostorách.

Rozměr role:: 1.37 m x 11.0 m = 15.07m²

Vhodné pro oba druhy instalace – napínání i dvojité lepení

Výsledek testu dle BS 5808: 1991 – Britský standard pro podložky pod koberce

Specifikace	Výsledek	Metoda		
Nominalní váha	2425 g/m ²			
Nominalní váha role	36.5 kg			
Barva & Vzhled	Černo stříbrná drčená guma s prošitým Bacloc papírem			
Tloušťka	6.75 mm	BS 4051		
Rozdíl originální tloušťky od nominální tloušťky	2 %			
Rozdíl mezi max. & min. originální tloušťkou.	0.4 mm			
Kompresní práce	79 J/m ²	BS4098 & BS 4052		
Komprese po částečné zátěži	2.4 mm			
Uchování kompresní práce	100%			
Trhací síla - délka	337 N	BS 2576		
- šíře	147 N			
Napnutí pod silou - délka	1.5 %			
- šíře	0.6 %			
Ztráta tloušťky po dlouhodobé zátěži	4.7 %	BS4052		
Ztráta tloušťky po částečné zátěži	4.6 %	BS 4939		
Odolnost proti potrhání	Prošlo	BS5808		
Aroma	Bez nežádoucího aroma			
Hořlavost Test rozžaveným "ořechem"	Prošlo – nízký radius zápalného efektu	Testováno dle BS 4790 Stanoveno dle BS 5287		
Tepelná odolnost (Tog)	1.15 togs (vhodná pro podlahové vytápění)	BS 4745		
Zvukové vlastnosti Index využití dopadu váhového tělesa (ΔLw)	26 dB	Výsledek testu dle ISO 140-8 1998, Stanoveno dle ISO 717-2 1997		
Podožka vyrobená z recyklovaných pneumatik.				
Floorwise hodnocení	Komfort	3½ Star *****	Trvalost	5 Star *****

proflooring

Výhradní dovoz ČR a SR: ProFlooring s.r.o., Bavorská 856/14, 15500 Praha 5 www.proflooring.cz
Tel. 224 458 031 Tel/Fax: 224 454 231 info@proflooring.cz



Floorwise Group Ltd, Floorwise House, 22 High Street, Kegworth, Derby DE74 2DA
Tel: 01509 673974 Fax: 01509 674841 Email: mailbox@floorwise.co.uk